

## ARSELANS VARAK BOYA 6610

### ■ Tanımı

Saf akrilik reçine esaslı, yüzeye ışık vurduğunda simli tarzda, sedefli etki yaratabilen su bazlı, kokusuz, dekoratif boyadır.

### ■ Uygulama alanı

Dekoratif amaçlı iç ve dış yüzeyler Özellikle iç cephede spot ışıkları yardımıyla özel efektler yaratmak istenilen alanlar Işığın yansıma açısı, tipi ve yoğunluğuna bağlı olarak değişik simli görünüm istenen alanlar.

### ■ Uygulama özellikleri

İnceltme Oranı :İnceltme yapılmaz, kullanıma hazırdır.  
Uygulama Sıcaklığı (°C) :5-30  
Kaplama Alanı (m/L) :28-10 (tek katta).  
Dokunma süresi : 20 dk  
Yüzey Kuruması : 40 dk  
Son Kuruma : 4 saat

### ■ Yüzey hazırlığı

Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar macunlanmalı, Arselans Akrilik Macunu kullanılmalıdır. Macun uygulamasından sonra mutlaka Arselans Arastar veya Arselans Geçiş Astarı uygulanmalıdır.

### ■ Uygulama şartları

-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35°C arası,  
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.  
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.

### ■ Uyarılar ve Öneriler

-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.  
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.  
-Çalışma esnasında kısa süreli aralıklarla ürünü karıştırınız.  
-Priz almamış yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

### ■ Uygulama aletleri

Fırça, rulo ve desenli sedef boya aparatları kullanılabilir.

### ■ Uygulama

- Astar uygulamasından 18-24 saat sonra Arselans Varak uygulaması yapılır. Ürünün fırça veya rulo ile uygulamalarında bitişte farklılıklar doğacağından rulonun duvar kenarlarına yakın geçilmesi çok önemlidir. Arselans Sedef için önerilmiş uygulama aparatları da kullanılabilir.

### ■ Performans Bilgileri

:Reçine Tipi	:Saf akrilik
-Renk	:Varak
-Kati Madde % (ağırlıkça)	:44
-Kati Madde % (hacimce)	:37
-Viskozite ( cPs, 25°C)	:3000-3500
-Yoğunluk (g/cm,20°C)	:1.12 - 1.16
-pH (25°C)	:8.0 - 9.0

### ■ Tüketim

Tüketim miktarı 8-10 m2/L

### • Ambalaj

-1 kg, 3 kg, 7,5kg, plastik kova,

### ■ Fiziki hali

-Gümüş ve Altın renkleri

### • Depolama Şartları

-Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış ambalajında +5°C ile +35°C arasında 12 ay süre ile depolanabilir. Güneşten ve dondan korunmalıdır. Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.